



ARDEX AF 155

Specjalny klej do wykładzin elastycznych

- Szerokie spektrum stosowania
- Długi czas otwarty
- Bardzo wydajny
- Niski poziom emisji

Produkt systemowy ARDEX

Szczególną pewność daje zastosowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi firmy ARDEX. Zastosowanie rozwiązania systemowego zapewnia brak zbędnych i szkodliwych zapachów. Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, kleje i masy szpachlowe e.V., GEV.



Zakres stosowania

Wewnątrz na podłogach i ścianach

Klej dyspersyjny do klejenia okładzin ściennych i podłogowych, takich jak:

- Wykładziny PVC we wszystkich postaciach
- Wykładziny CV
- LVT - oraz wykładziny dekoracyjne
- Płyty kwarcowo-wynylowe
- Homogeniczne i heterogeniczne wykładziny gumowe o grubości do 2,5 mm,
- Wykładziny gumowe o grubości do 4 mm
- Tekstylne wykładziny podłogowe z tkanin, lateksu, PCV lub podkładów PUR
- na chłonnych i niechłonnych podłożach wewnątrz budynków

ARDEX AF 155 charakteryzuje się uniwersalnym stosowaniem, klejenie następuje w fazie mokrej.

Opis materiału

Dyspersje kopolimeru polistyrenu, dyspersje poliakrylanowe, pochodne żywic kalafoniowych, wypełniacze mineralne, woda, dodatki i konserwanty: izotiazolinon.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi spełniać wymogi normy DIN 18 365 „Pokrycia podłogowe”. W szczególności musi być równe, stale suche, twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być wytrzymałe na rozciąganie i ścisnienie; w razie konieczności musi zostać właściwie przygotowane. Stare posadzki oraz wszelkiego rodzaju powłoki farb należy przed nałożeniem kleju zmatowić. Stare warstwy kleju usunąć. Prace szpachlowe wykonać przy pomocy odpowiednich mas szpachlowych ARDEX oraz podkładów gruntujących ARDEX.

Przygotowanie i stosowanie materiału

Wykładziny, które będą układane muszą być składowane w danym pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace by przyswoić temperaturę i wilgotność. Klej ARDEX AF 155 należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zębatej. Czas wstępnego odparowania zależy od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu i może wynosić około 20 minut przy chłonnym podłożu do 60 minut przy podłożu niechłonnym. Przy układaniu wykładzin gumowych i wykładzin wielowarstwowych z PVC należy nanieść klej tylko taką warstwą i na takiej powierzchni by układając wykładzinę, układać ją w mokrym kleju. Podczas wykonywania prac należy kontrolować systematycznie powierzchnie zwilżenia i kontaktu wykładziny z klejem i podłożem. Układanie wykładzin należy prowadzić tak, aby nie było pęcherzy – kieszeni powietrznych, załamań i pozawijanych krawędzi. Po około 40 minutach, wykładzina musi być wygładzona i dociążona walcem o wadze min. 50 kg. Kolejne prace można prowadzić po około 24 godzinach.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430
Witten DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN
ISO 9001/14001

ARDEX AF 155

Specjalny klej do wykładzin elastycznych

Zalecane pacy zębate oraz ilości наносzonego kleju:

Wykładziny PVC, PVC strukturalne, PVC łączone, gumowe, CV oraz wykładziny tekstylne z podkładem z lateksu lub PUR:

	TKB A1 Okolo: 250 - 280 g/m ² *
	TKB A2 Okolo: 300 - 350 g/m ² *

Do wykładzin tekstylnych z podkładami tekstylnymi:

	TKB B1 Okolo: 400 - 450 g/m ² *
---	---

Wielkość zębów pacy należy tak dobrać aby zwilżenie klejem i przyleganie wykładziny do podłoża zapewniało pewność wiązania. Głęboko strukturalne wykładziny oraz mocno porowate podłoża wymagają odpowiedniej ilości kleju. Dodatkowa aplikacja kleju na spodniej stronie wykładziny powoduje lepsze klejenie w obszarze ściany.

*) Podawane ilości kleju dotyczą pacy zębatej Pajarito, a klej наносzony jest na podłoża wykonane z mas ARDEX.

Rada praktyczna

Układanie wykładziny w mokrej warstwie kleju (bez odparowania wstępnego) zwiększa wiązanie i połączenie tym samym skutkuje większą przyczepnością do podłoża oraz lepszą wytrzymałością na nacisk.

Uwaga:

Przy pracach wykładziniarskich należy stosować się do wskazówek producenta wykładzin, jak również do obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nie prowadzić prac poniżej temperatury +15°C. W przypadku wątpliwości, zrobić najpierw test na małej powierzchni. Jeżeli po otwarciu opakowania widoczny jest kożuch na górze kleju (np.: po niewłaściwym przechowywaniu lub otwarciu) należy go usunąć nie mieszając.

Niższe temperatury i wyższa wilgotność względna wydłużają czas i mogą prowadzić do powstawania pęłapek wilgoci. Podane czasy odnoszą się do temperatury +18°C i wilgotności powietrza 65%.

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy oraz w okresie wysychania w pomieszczeniu zapewnić dobrą wentylację. W czasie wykonywania prac z produktem jedzenie, picie i palenie jest nie wskazane. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć bieżącą wodą. Mycie narzędzi po pracy przeprowadzić natychmiast po jej zakończeniu używając wody i mydła.

Utylizacja

Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w smietnikach nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących się profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie w którym znajdują się resztki związanego i utwardzonego kleju w którym zakończyły się wszelkie reakcje wysychania i wiązania jest traktowane jako typowy odpad budowlany / domowy.

Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on; Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on.

Może powodować reakcje alergiczne.

Trzymać z dala od dzieci.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Zużycie materiału	250 - 450 g/m² w zależności od zastosowanej pacy zębatej		
Materiał bazowy	Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych		
Warunki aplikacji	Czas wstępnego odparowania: na podłożach niechłonnych jako klejenie półmokre i klejenie kontaktowe 30 - 60 minut na podłożach chłonnych jako klejenie na mokro 5 - 20 minut		
Temperatura	+15 °C		
Czas układania	5 - 60 minut		
Wilgotność powietrza (rF)	75 % (max.)		
Środki czyszczące	Przed wyschnięciem: woda		
Szczegóły produktu			
Ogrzewanie podłogowe:	tak		

ARDEX AF 155

Specjalny klej do wykładzin elastycznych

Odporność na obciążenia	Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529)
Odpowiedni przy użyciu szamponów i sprayów	tak
Oznaczenie według GHS/CLP	brak
Oznaczenie według GGVSEB/ADR	brak
EMICODE	EC1 ^{PLUS} – bardzo niska emisja
GISCODE	D1 = materiały do układania dyspersyjnego niezawierające rozpuszczalników
Niebieski Anioł	RAL-UZ 113
Opakowanie	Wiadro 11 kg netto
Przechowywanie	Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem w zamkniętym opakowaniu.